



Vedatelem

GRUPO GA



CORREIAS INDUSTRIAIS LTDA.

ADESIVOS INSTANTÂNEOS

BONDTODO

Adesivos Instantâneos

Cianoacrilato

Os adesivos instantâneos GA230 à base de cianoacrilato são monocomponentes 100% sólidos que aderem em segundos à maioria dos materiais em temperatura ambiente. Os adesivos podem ser aplicados de maneira manual, semi-automática ou automática.



Bondtudo 01

Materiais porosos.
Elimina juntas e veda.

Código:

Descrição:

Aplicação:

Bondtudo 01

Cura instantânea.
Viscosidade média.
Material poroso.

Cola materiais porosos.
Cura instantânea.

**Bondtudo 06**

Materias porosos, rígidos,
flexíveis e madeiras.

Código:**Descrição:****Aplicação:****Bondtudo 06**

**Materiais porosos
rígidos e flexíveis.
Excelente para
madeiras.**

**Baixa viscosidade.
Menor esbranquiçamento.**

**Bondtudo 15**

Fixação de componentes
eletrônicos com grandes
folgas.

Código:**Descrição:****Aplicação:****Bondtudo 15**

**Adesão de superfícies
irregulares.**

**Superfícies com folga.
Adesão de metais e
plásticos.**



Bondtudo 81

Adesivo na cor preta.

Adesivo com resistência ao impacto.

Código:

Descrição:

Aplicação:

Bondtudo 81

**Adesivo com resistência ao impacto.
Cor preta.**

Adesão de superfícies que requer um acabamento na cor preta.



Bondtudo 84

Cola materiais com folga média entre as partes.

Código:

Descrição:

Aplicação:

Bondtudo 84

Cola materiais com folga média entre as partes.

Vidros, metais e plásticos.

**Bondtudo 93**

Adesão muito rápida de superfície rígida.

Código:**Descrição:****Aplicação:****Bondtudo 93**

Fixação com manuseio entre 5 e 15 segundos.

Adesão por capilaridade.

**Bondtudo 95**

Adesão de materiais rígidos com baixa folga entre as partes.

Código:**Descrição:****Aplicação:****Bondtudo 95**

Cura de manuseio entre 7 a 15 segundos. Cola materiais rígidos e flexíveis.

Adesão de borracha e plásticos.



Bondtudo 96

Cola metais, plásticos e borrachas.

Código:

Descrição:

Aplicação:

Bondtudo 96

**Cura de manuseio
entre 5 a 15 segundos.
Cola metais, borracha
e plástico.**

**Adesão de borracha,
metais e plásticos.**

GRUPO II : ADESIVOS INSTANTÂNEO (CIANOACRILATO)						
Código do Produto	Cor	Viscosidade CPs	Resistência ao cisalhamento N/mm²	Tempo de Cura		Faixa Temperatura °C
				Inicial seg.	Total hrs	
BONDTUDO 01	Incolor	110	>100	<10	24	-30 a 80
BONDTUDO 06	Incolor	40	>100	<10	24	-30 a 80
BONDTUDO 15	Incolor	1500	>100	<10	24	-30 a 80
BONDTUDO 15-C	Incolor	5500	>100	<10	24	-30 a 80
BONDTUDO 81	Preto	2750	>100	<30	24	-30 a 110
BONDTUDO 84	Incolor	200	>100	<30	24	-30 a 100
BONDTUDO 93	Incolor	3	>100	<10	24	-30 a 80
BONDTUDO 95	Incolor	40	>100	<10	24	-30 a 80
BONDTUDO 96	Incolor	110	>100	<10	24	-30 a 80

Aplicação	Código do Produto
Uso geral, materiais porosos e sup. ácidas	BONDTUDO 01
Rápida adesão de plástico, borrachas	BONDTUDO 06
Adesão de superfícies irregulares	BONDTUDO 15
Adesão de superfícies com folgas	BONDTUDO 15-C
Resistência a impacto	BONDTUDO 81
Alta resistência e alta temperatura	BONDTUDO 84
Adesão por capilaridade	BONDTUDO 93
Adesão de borrachas	BONDTUDO 95
Adesão de metal	BONDTUDO 96